

Gładź szpachlowa

ASCENT M-200 MINERAL PERFECT

Polimerowa | idealnie biała | wysoki komfort użycia



Opis	AMP Ascent Mineral Perfect to specjalistyczna gładź polimerowa przeznaczona do użytku wewnętrznego. Idealna do wygładzania ścian i sufitów. Cechuje się wyjątkową łatwością aplikacji ręcznej przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, dowolnego wałka z włosiem nylonowym lub agregatu hydrodynamicznego. Dzięki swojej zaawansowanej formule umożliwia aplikację metodą „mokre na mokre”. AMP Ascent Mineral Perfect charakteryzuje się przyjemnym, neutralnym zapachem. Jest przyjazny dla środowiska. Po wyschnięciu zapewnia doskonale krycie powierzchni nadając ścianom perfekcyjnie śnieżnobiały efekt.
Zastosowanie	Do wewnątrz budynków, do wygładzania ścian i sufitów.
Kolor	Biały
Zalety produktu	➤ Polimerowa ➤ Idealnie biała ➤ Zdumiewająco gładka ➤ Łatwa aplikacja wałkiem bez chlapania ➤ Do stosowania „mokre na mokre” ➤ Idealna konsystencja ➤ Pamięć kształtu
Sposób użycia:	Masa jest gotowa do użycia zarówno przy aplikacji ręcznej, jak i za pomocą wałka lub agregatu hydrodynamicznego. Nie wymaga dodatkowego rozcieńczania wodą. Czas schnięcia: Pierwsza warstwa od 6 do 8 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Drugą warstwę można nakładać po 50 minutach w temperaturze 15°C - 20°C w zależności od chłonności podłoża.
Przygotowanie produktu	Masa jest gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania wodą.
Przygotowanie podłoża	Zaleca się każdorazowe gruntowanie powierzchni dedykowanym preparatem gruntującym. Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać, stosując do tego mieszadła, które zapobiegają napowietrzaniu produktu.
Sposób aplikacji	Produktu nie należy stosować na powierzchnie metalowe, szklane ani z tworzyw sztucznych. Nie należy aplikować na podłoża zawilgocone lub takie, w których nie ukończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych (może to wydłużyć czas schnięcia lub wpłynąć na właściwości gładzi). Do użycia za pomocą urządzenia hydrodynamicznego. Obróbka papierem ściernym o gradacji od 150 do 220 mikronów. Prawidłowe stosowanie Ascent M-200 Mineral Perfect gwarantuje trwały i estetyczny efekt wykończeniowy. Wałkiem - 1 kg na 1 m ² powierzchni Pacą - 1 kg na 1,5 m ² powierzchni przy jednokrotnym nałożeniu grubość warstwy 2 mm Agregatem - 2,2 kg na 1 m ² powierzchni przy dwukrotnej warstwie
Zużycie	1 kg/1m ² /1 mm grubości
Okres przydatności	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

KARTA TECHNICZNA

Data aktualizacji 19.05.2026

Przechowywanie	Produkt przechowywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie przemrażać, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa zawartą w Karcie Charakterystyki Produktu oraz z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i w Karcie Technicznej . Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Zabrudzenia czyścić wodą. Chronić przed dziećmi.
Opakowania	Wiadro 18, 25 kg
Pozostałe informacje	Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają charakter informacyjny i nie stanowią specyfikacji technicznej ani gwarancji uzyskania określonych właściwości produktu. Dane te zostały opracowane na podstawie aktualnej wiedzy, przeprowadzonych badań oraz doświadczenia Producenta i są przekazywane w dobrej wierze. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania wyrobów.

Zakres wykonywanych prac

Aplikacja gładzi szpachlowej	+
Wypełnianie drobnych ubytków	+ (do 3 mm głębokości)
Aplikacja gładzi szpachlowej agregatem hydrodynamicznym	+
Łączenie płyt gipsowo-kartonowych z wykorzystaniem taśm wzmacniających	+
Kompleksowe pokrywanie powierzchni płyt g-k masą szpachlową	+
Szpachlowanie zgodnie z klasami wykończenia Q1-Q4	+

Podłoża odpowiednie do zastosowania

Powierzchnie betonowe	+
Tynki cementowe i cementowo-wapienne	+
Tynki gipsowe	+
Płyty gipsowo-kartonowe	+

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

EN 15824

Przyczepność do podłoża betonowego	$X \geq 0,3 \text{ MPa}$	EN 15824
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824
Aplikacja gładzi szpachlowej	NPD	EN 15824
Klasa reakcji na ogień	A1	EN 15824